

Teja Powerfull de Policarbonato (Espesor 1mm)

Núm.	Ítem de prueba	Unidad	Requerimiento	Resultado de la prueba
1	Desviación del grosor	mm	± 0.2	-0.02
2	Densidad	kg/m ³	---	1780
3	Fuerza de tensión	MPa	≥ 20	24
4	Resistencia a la flexión	mm	≤ 50	12
5	Resistencia al impacto		Sin cavidad perforante o grieta después de la prueba de impacto	Confirmado
6	Apariencia	---	El color de la teja debe ser uniforme. No debe haber burbujas, grietas o impurezas visibles en la superficie. Los extremos de la baldosa deben estar limpios sin rasguños.	Confirmado
			El agua debe estar limpia, y ambos lados pueden solaparse.	Confirmado
7	Estiramiento hasta romperse	%	≥ 20	56
8	Resistencia al ácido	---	Ningún cambio de color obvio, ningún fenómeno de deformación	Confirmado
	Resistencia al álcali	---	Ningún cambio de color obvio, ningún fenómeno de deformación	Confirmado
9	Índice de oxígeno	%	≥ 32	36

Nota: los resultados mostrados arriba son asegurados mediante pruebas conducidas por SGS y son mostradas solo para su referencia.

MODELO UV-PC / PCT840-210-26

